



تأثير اختلاف خامه اللحمة على خواص أقمشة الملابس الرياضية

سارة علي الحديثي

ماجستير تصميم الأزياء، قسم تصميم الأزياء، كلية الفنون والتصميم، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: sarahalhudaithy@gmail.com

أ. د. إيمان فضل عبد الحكم أيوب

أستاذ في قسم تصميم الأزياء، كلية الفنون والتصميم، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: aieob@qu.edu.sa

الملخص

تعد أقمشة الملابس الرياضية من أهم متطلبات الأنشطة الرياضية ، فتصميم الملابس الرياضي يؤثر على الجوانب السيكولوجية للراحة لتساعد على رفع مستوى الأداء الرياضي، بالإضافة إلى توفير القدر المطلوب من الحماية . والخواص الطبيعية الذاتية للشعيرات والتركيب الهندسي للأنسجة تؤثرًا تأثيرًا مباشرًا على خواص الأقمشة ، ومن هذه الخواص قوة الشد والاستطالة ، العزل الحراري، مقاومة الاحتكاك، نفاذية الهواء، امتصاص الماء ومقاومة البكتيريا، وتحدد هذه الخواص تصرف الأقمشة لاسيما في مجال الملابس الرياضية.

هدف البحث الي :

- 1- تحديد الخواص الوظيفية الواجب توافرها في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه.
- 2- قياس الخواص الوظيفية التي تحقق الكفاءة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة.
- 3- معرفة تأثير خامه اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة .

وأوصى البحث بـ :

- 1- الاستفادة من نتائج البحث مع إجراء المزيد من الدراسات العلمية لوضع المواصفات القياسية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة.
- 2- إجراء دراسات علمية بقياسات موضوعية وذاتية لتحقيق الكفاءة في الملابس الرياضية بوجه عام وملابس رياضة الكاراتيه بوجه خاص.
- 3- ضرورة الربط بين مراكز البحث العلمي وأصحاب المصانع والمنتجين للأقمشة الرياضية، والاستفادة منها لتوطين صناعة أقمشة الملابس الرياضية.
- 4- إجراء دراسات علمية على خاصية مقاومة البكتيريا لخامه الخيزران والقطن من خلال معالجتها بمواد طبيعية غير ضارة بالإنسان والبيئة.

الكلمات المفتاحية: خامه اللحمة، الملابس الرياضية.



The Effect of the Difference in Weft Material on the Properties of Sportswear Fabrics

Sara Ali Al-Hadithy

MA in Fashion Design, Fashion Design Department, College of Arts and Design, Qassim University, Saudi Arabia

Email: sarahalhudaithy@gmail.com

Prof. Dr. Iman Fadl Abdul Hakim Ayoub

Professor in Fashion Design Department, College of Arts and Design, Qassim University, Saudi Arabia

Email: aieob@qu.edu.sa

ABSTRACT

Sportswear fabrics are one of the most important requirements for sports activities. The design of sportswear affects the psychological aspects of comfort to help raise the level of athletic performance, in addition to providing the required amount of protection. The intrinsic natural properties of the filaments and the geometric structure of the tissues directly affect the properties of fabrics, including tensile strength and elongation, thermal insulation, friction resistance, air permeability, water absorption and bacteria resistance. These properties determine the behaviour of fabrics, especially in the field of sportswear.

The research aims to:

- 1- Determine the functional properties that must be available in karate sports clothing fabrics.
- 2- Measure the functional properties that achieve efficiency in the produced karate sports clothing fabrics.
- 3- Know the effect of the weft material on the functional properties of woven karate sports clothing fabrics.

The research recommended:

- 1 Benefiting from the research results by conducting more scientific studies to set standard specifications for woven karate sportswear fabrics.
- 2 Conducting scientific studies with objective and subjective measurements to achieve efficiency in sportswear in general and karate sportswear in particular.
- 3 The necessity of linking scientific research centers with factory owners and producers of sports fabrics, and benefiting from them to localize the sportswear fabric industry.
- 4- Conducting scientific studies on the antibacterial property of bamboo and cotton materials by treating them with natural materials that are harmless to humans and the environment.

Keywords: Weft material, sportswear.

**المقدمة :**

صناعة المنسوجات من أهم الصناعات التي تخدم الإنسان ونالت اهتمامًا كبيرًا ودراسات عديدة مستمرة ، وتعتبر صناعة الملابس هي القوة المحركة لتنمية وتطوير صناعة النسيج مما ينعكس على تطوير وتحسين الخواص الميكانيكية والطبيعية والكيميائية للخامات والأقمشة النسيجية (بهيرة جبر ؛ ومنال سيف، 2016، 3) وأصبحت الملابس الرياضية أكثر انتشارًا بين الفئات العمرية المختلفة ، مما أضافت قيمة لهذه النوعية من الملابس من شأنه أن يساعد في المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية (منال المتولي، 2017، 360) وتعد الملابس الرياضية من أهم متطلبات الأنشطة الرياضية ، فتصميم الملابس الرياضي يؤثر على الجوانب السيكولوجية للراحة لتساعد على رفع مستوى أداء الرياضي، بالإضافة إلى توفير القدر المطلوب من الحماية (سحر زغلول، 2015، 3)

والخواص الطبيعية الذاتية للشعيرات والتركيب الهندسي للأنسجة تؤثر تأثيرًا مباشرًا على خواص معينة في الأقمشة ، ومن هذه الخواص الملمس والانسدال واللعة، وتعتبر جميعها عوامل هامة في تحديد تصرف الأقمشة لاسيما في مجال الملابس (سامية لطفي، 2002، 266)

وتنوعت الدراسات التي تناولت الملابس الرياضية والخواص الوظيفية للأقمشة مثل دراسة (فريال أحمد ، 2019) التي هدفت إلى التعرف على الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الأقمشة الرياضية المنتجة ودراسة تأثير اختلاف الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الرياضية على أسلوب تشكيلها على المانيكان ، ودراسة (Anna, P.; Juyoung, L.2017) التي هدفت إلى التحقق من مدى رضا الرياضيين عن ملابسهم الخاصة بالفنون القتالية ، بالإضافة إلى دراسة كلا من (عبيد حسنين ، 2013) ، ودراسة (Devanand, U.2013) حيث هدفا إلى تقييم الأداء الوظيفي لبعض أنماط الملابس الرياضية المستخدمة في رياضة التايكوندو من خلال دراسة الموصفات التي يجب أن تتوفر في ملابس تلك الرياضة ، كذلك دراسة كلا من (فريال أحمد ، 2018) ، ودراسة (Randy, O.2017) حيث هدفا إلى دراسة خواص الأداء الوظيفي لبعض الأقمشة الرياضية الحديثة ، بالإضافة إلى دراسة كلا من (سارة محمد ، 2017) ، ودراسة (منال المتولي ، 2017) ودراسة (Abreu, M.; et al. 2011) حيث هدفا إلى دراسة تأثير خواص الأقمشة الرياضية على أداء الرياضيين ، وإنتاج أقمشة رياضية عالية الأداء بحيث تحقق خواص الراحة والحماية .

مشكلة البحث :

تتعدد الأنواع والمواصفات للأقمشة المنسوجة المستخدمة في إنتاج ملابس رياضة الكاراتيه، وتؤدي أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة دورًا مهمًا ، وتتعرض هذه النوعية من الأقمشة لقوى الشد والضغط والاحتكاك والتمزق مما يؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية لها ، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :

- 1- ما الخواص الوظيفية الواجب توافرها في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه ؟
- 2- ما إمكانية قياس الخواص الوظيفية التي تحقق الكفاءة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة؟
- 3- ما تأثير خامة اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة ؟

أهداف البحث :

- 1- تحديد الخواص الوظيفية الواجب توافرها في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه.
- 2- قياس الخواص الوظيفية التي تحقق الكفاءة في أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة.
- 3- معرفة تأثير خامة اللحمة على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة .

أهمية البحث :

- 1- إلقاء الضوء على التطورات التكنولوجية السريعة في صناعة أقمشة الملابس الرياضية .
- 2- إفادة منتجين الملابس الرياضية بدراسة علمية لتحقيق جودة عالية للملابس الرياضية.
- 3- تقديم دراسة تساعد في الارتقاء بالملابس الرياضية في المملكة العربية السعودية.

**مصطلحات البحث :**

تأثير Effect:

- أثر تأثيراً: أثر فيه: ترك فيه أثراً. أثر العرج أو الكلام أو غيرهما: فعل فعله، أعطى نتيجة (أحمد عمر، 2008، 60)

الأقمشة Fabrics:

- مصطلح يطلق على جميع الأقمشة المنتجة بالوسائل المختلفة مثل الأقمشة المنسوجة، أقمشة التريكو، الأقمشة الغير المنسوجة (اللباد). (عبد المنعم صبري؛ ورضاء شرف، 1992، 23)

الملابس الرياضية Sportswear:

- الملابس الذي يعطي تمام الراحة أثناء ممارسة الرياضة كما أنه يمنع حدوث أي مضاعفات أثناء ممارسة الرياضة ويختلف هذا اللباس بحسب نوع الرياضة المراد ممارستها (آمال محمد، 2015، 612)

- الملابس التي يشترط فيها أن توفر الراحة الجسمية والفسولوجية، وتتمثل قدرتها في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة، والقدرة على امتصاص العرق من الجسم وتبخره بالإضافة إلى إكسابها للجسم حرية الحركة حتى لا تسبب أي ضيق أثناء ممارسة التمارين الرياضية (هدى علي، 2005، 9)

الخواص الوظيفية لأقمشة الملابس الرياضية : Functional Properties for Sportswear Fabrics

- الخواص التي يجب توافرها في أقمشة الملابس الرياضية على اختلاف أنواعها ومنها التوصيل الحراري، امتصاص الرطوبة، مقاومة الكهرباء الإستاتيكية، مقاومة الميكروبات، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (Devanand, U., 2013, 34- 35)

منهج البحث :

المنهج التجريبي لملائمته لتحقيق أهداف البحث.

حدود البحث :

يقتصر البحث على دراسة تأثير اختلاف خامات اللحمة على خواص أقمشة الملابس الرياضية .

أدوات البحث :

استمارة تسجيل نتائج الاختبارات.

الإطار النظري :**الملابس والأقمشة الرياضية :**

تحتاج صناعة الأقمشة الخاصة بالملابس الرياضية إلى خامات معينة تمتاز بخصائص ومميزات هامة لكي تكون هذه الخامات مناسبة لأدائها الوظيفي، وقد استخدمت الخامات الطبيعية في إنتاج الملابس الرياضية إلى أن تم إنتاج الخامات الصناعية والألياف المتناهية الدقة والأقمشة الذكية. (سحر زغلول ، 2015، 197)

والقاعدة الرئيسية لاختيار الملابس الرياضية تتوقف على عدة عوامل وهي عوامل وثيقة الارتباط مع بعضها ولا يمكن الفصل بينها وفي مقدمتها نوع الرياضة من حيث حجم الجهد العضلي المبذول فيها ودرجة العرق الناجم عن ممارستها (آمال محمد، 2015، 615)

الخواص الواجب توافرها في الأقمشة والملابس الرياضية المنسوجة :

- العزل الحراري : حيث يجب أن تكون أقمشة الملابس الرياضية على قدر معين من العزل الحراري للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة في الأجواء المختلفة.
- امتصاص الرطوبة: لابد أن تتسم أقمشة الملابس الرياضية بدرجة عالية من امتصاص الرطوبة والقدرة على نقل هذه الرطوبة من الجسم إلى الخارج حتى يظل الجسم جافاً.
- مقاومة البكتيريا: لابد أن تعمل أقمشة الملابس الرياضية على عدم زيادة الحمل الميكروبي على جسم الإنسان لأن ذلك من شأنه المساعدة في الحفاظ على مستوى النظافة الشخصية.




• مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: نظرًا لأن أغلب الأحيان فإن هذه الملابس الرياضية ترتدى خارج المنزل وفي أوقات النهار فإنه من المهم أن تكون هذه الأقمشة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أضرار بالغة أشدها سرطان الجلد.

• مقاومة الكهرباء الإستاتيكية: يجب أن تتميز أقمشة الملابس الرياضية بالقدرة على تبديد الشحنات الكهربائية. (Devanand. U, 2013, 35)

الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة :

تتعرض أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه للبلل والتمزق بسبب تعرضها أثناء التدريبات والمنافسات للكثير من الضغوط والاجهادات عند ارتدائها نتيجة لطبيعة رياضة الكاراتيه وما فيها من حركات قتالية هجومية ودفاعية، وتتعرض للتآكل المستمر والمتكرر عندما تحتك الأقمشة ببعضها البعض أو بالأسطح المختلفة كسطح الأرضية عندما يتم رمي اللاعب عليها، وأثناء تنظيفها وغسلها، فلا بد أن تتميز بالمتانة والقوة ولا تتمزق أو تبلى بفعل الاحتكاك أو الاجهادات المختلفة، وأكثر ما تتعرض له أقمشة ملابس رياضة الكاراتيه هي إجهاد الشد، فهناك ملابس تفقد كفاءتها دون أن يحدث بها تآكل أو ثقب في أنسجتها ولكن نتيجة لصغر حجمها بعد الانكماش مثلاً، أو تلف صبغتها بالشمس. (Randy, O., 2017, 3)

وتعد الخواص الوظيفية من أهم العوامل التي تحدد كفاءة الأداء، وعند إنتاج الأقمشة يجب معرفة الخواص والمميزات التي يلزم توافرها بحيث تحقق الأداء الأمثل



(Steven, G.; Praburaj, V., 2017)



منهج التجارب العملية والاختبارات المعملية :

المنهج التجريبي من خلال إنتاج أقمشة منسوجة لملايس رياضة الكاراتيه باستخدام خمسة أنواع من التراكيب النسجية (سادة 1/2 ممتد من السداء، سادة 2/2 ممتد من الاتجاهين، مبرد 3/1، قطع الألماس مبني على أساس مبرد 4/4، خلايا النحل مبني على أساس مبرد 4/1) واستخدام نوعين من خامات اللحمة (100% خيزران، 70% خيزران: 30% قطن) وبعد النسج تم عمل اختبارات لقياس تأثير متغيرات الدراسة على الخواص الوظيفية لأقمشة ملايس رياضة الكاراتيه.

الخطوات الإجرائية للتجارب العملية والاختبارات المعملية:

ثوابت الدراسة :

- نمرة السداء 2/50 (الترقيم الإنجليزي).
- خامة السداء (100% قطن).
- عدد خيوط السداء (36 خيط سداء/سم).
- معامل تغطية السداء (18,29).
- نمرة اللحمة 1/30 (الترقيم الإنجليزي).
- عدد خيوط اللحمة (32 لحمة/سم).
- معامل تغطية اللحمة (14,84).

متغيرات الدراسة :

- التركيب النسجي: حيث تم استخدام خمسة تراكيب نسجية مختلفة .
- ❖ سادة 1/2 ممتد من السداء.
- ❖ سادة 2/2 ممتد من الاتجاهين.
- ❖ مبرد 3/1.
- ❖ قطع الألماس مبني على أساس مبرد 4/4.
- ❖ خلايا النحل (الهانيكوم) مبني على أساس مبرد 4/1.
- خامة اللحمة: حيث تم استخدام نوعين من الخامات النسجية:
- ❖ لحمت 100% خيزران.
- ❖ لحمت مخلوطة 70% خيزران: 30% قطن.

تم إنتاج عشرة عينات بوحدة النسيج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان باستخدام (ماكينة إيتيما 9500) وبعد النسج تم عمل اختبارات لقياس تأثير متغيرات الدراسة على الخواص الوظيفية لأقمشة ملايس رياضة الكاراتيه المنسوجة (وزن المتر المربع، السمك، قوة الشد في اتجاه السداء، الاستطالة في اتجاه السداء، قوة الشد في اتجاه اللحمة، الاستطالة في اتجاه اللحمة، مقاومة التآكل بالاحتكاك، نفاذية الهواء، امتصاص الرطوبة، زمن امتصاص الرطوبة، العزل الحراري، مقاومة البكتيريا) طبقاً للمواصفات القياسية لاختبارات المنسوجات.

الاختبارات المعملية لأقمشة ملايس رياضة الكاراتيه المنتجة :

أ- الوزن والسمك Weight and Thickness وتتحقق من خلال الاختبارات التالية:

أ. 1- اختبار وزن المتر المربع Square Meter Weight Test

أ. 2- اختبار السمك Thickness Test

ب- خاصية المتانة Durability وتتحقق من خلال الاختبارات التالية:

ب. 1- اختبار قوة الشد في اتجاه السداء Breaking Force in Warp Direction Test

ب. 2- اختبار الاستطالة في اتجاه السداء Elongation in Warp Direction Test

ب. 3- اختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة Breaking Force in Weft Direction Test

ب. 4- اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة Elongation in Weft Direction Test

ب. 5- اختبار مقاومة التآكل بالاحتكاك Abrasion Resistance Test

ج- خاصية الراحة Comfort وتتحقق من خلال الاختبارات التالية:

ج. 1- اختبار نفاذية الهواء Air Permeability Test



- ج. 2- اختبار امتصاص الرطوبة Moisture Absorption Test
ج. 3- اختبار زمن امتصاص الرطوبة Moisture Absorption Time Test
ج. 4- اختبار العزل الحراري Thermal Insulation Test
د- اختبار مقاومة البكتيريا Antimicrobial Test وتتحقق من خلال الاختبارات التالية:
د. 1- اختبار مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية Escherichia Coli Resistance Test
د. 2- اختبار مقاومة بكتيريا استافيلوكوكس أورس Staphylococcus Resistance Test

نتائج الاختبارات المعملية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنتجة :

نتائج اختبارات وزن المتر المربع (الجرام)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	131.2	132.6	132
2	3	142.3	142.2	143.2
3	3	148.5	148.2	147.5
4	3	145.5	144.8	143.5
5	3	150.3	152.3	152.2
6	3	131.8	133.1	132.7
7	3	144.5	145	143.7
8	3	146.1	146.9	146.8
9	3	142.6	141.7	140.2
10	3	150.9	152	153.2

نتائج اختبارات السمك (المليمتر)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	0.41	0.40	0.37
2	3	0.36	0.35	0.36
3	3	0.38	0.37	0.37
4	3	0.46	0.47	0.48
5	3	0.8	0.81	0.77
6	3	0.42	0.44	0.42
7	3	0.35	0.34	0.36
8	3	0.40	0.39	0.38
9	3	0.48	0.47	0.47
10	3	0.79	0.80	0.77

نتائج اختبارات قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	576	543,8	558,8
2	3	564	559	559
3	3	588	565	590
4	3	530,3	510	518,3
5	3	518	534	566
6	3	602,3	580,5	551,3



مجلة الفنون والآداب وعلوم الإنسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



560,3	493	531,8	3	7
550,5	569,3	516,8	3	8
525,8	529,5	458,5	3	9
519	492,5	444	3	10

نتائج اختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة (نيوتن)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	422	407,5	431,5
2	3	472	469	479
3	3	508	512	515
4	3	474,5	468	453,5
5	3	517	513	519
6	3	347,6	348,8	343,6
7	3	422	412	418
8	3	431,5	427	429
9	3	368,8	368,4	374,4
10	3	469	462,5	457,5

جدول (7) نتائج اختبار الاستطالة في اتجاه السداء (النسبة المئوية)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	17,80	14,54	15,56
2	3	9,30	9,75	9,15
3	3	11,70	11,70	12,36
4	3	8,79	8,34	8,79
5	3	12,86	11,76	13,64
6	3	18,25	15,20	14,60
7	3	10	9,80	9,70
8	3	11,10	12,05	11,20
9	3	8,05	8,94	8,60
10	3	9,75	10,35	10,55

نتائج اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة (النسبة المئوية)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	16,90	16,46	16,90
2	3	18,74	18,52	17,40
3	3	17,80	18,08	20,02
4	3	18,50	16,20	16,70
5	3	20,40	20,33	20,25
6	3	9,15	9,14	9,74
7	3	11,02	9,99	10,18
8	3	11,24	12,02	11,78



مجلة الفنون والآداب وعلوم الإنسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



10,60	10,56	10,36	3	9
13,06	13,20	12,98	3	10

نتائج اختبار مقاومة التآكل بالاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)

رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	135	130	138
2	3	155	150	153
3	3	160	168	162
4	3	189	184	186
5	3	224	220	228
6	3	129	128	132
7	3	160	155	158
8	3	180	200	185
9	3	189	195	191
10	3	196	210	202

نتائج اختبار نفاذية الهواء (سم³/سم²/الثانية)

رقم العينة	عدد العينات	1	2	3	4	5
1	5	80.0	81.6	80.9	80.7	80.0
2	5	51.0	50.34	49.7	50.5	51.0
3	5	40.0	42.0	40.6	41.6	40.5
4	5	77.5	83.8	82.7	76.0	76.0
5	5	92.5	93.5	95.0	94.6	94.0
6	5	75.0	76.5	74.8	75.0	75.6
7	5	40.8	45.0	41.8	44.5	42.0
8	5	38.3	39.0	38.5	40.0	40.5
9	5	74.2	75.6	74.9	76.0	78.3
10	5	87.5	97.7	94.5	91.0	92.0

نتائج اختبار امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)

رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	5,9543	5,9631	7,9464
2	3	4,9784	9,8933	7,1568
3	3	8,0884	6,3432	10,0661
4	3	1,1154	12,4646	8,7154
5	3	6,7983	6,3527	7,6556
6	3	11,5482	11,2441	12,1569
7	3	5,7415	25,8370	26,6390
8	3	5,9994	5,5891	27,2295
9	3	5,8949	5,4586	3,9104



مجلة الفنون والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



8,3440	7,4156	4,1681	3	10
--------	--------	--------	---	----

نتائج اختبار زمن الرطوبة (الثانية)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	2	2	2
2	3	2	2	2
3	3	1	1	1
4	3	3	3	3
5	3	2	2	2
6	3	3	3	3
7	3	2	2	2
8	3	4	4	4
9	3	2	2	2
10	3	2	2	2

نتائج اختبار العزل الحراري (م.2. كلفن/وات)				
رقم العينة	عدد العينات	1	2	3
1	3	4.0	4.2	4.1
2	3	5.6	5.7	6.0
3	3	4.8	4.8	4.6
4	3	4.4	4.4	4.5
5	3	9.2	9.9	8.7
6	3	4.7	4.9	3.8
7	3	6.1	6.3	6.2
8	3	4.9	4.9	5.2
9	3	4.8	5.0	5.2
10	3	8.9	9.1	8.3

نتائج اختبار مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia Coli)		
رقم العينة	عدد العينات	النتيجة
1	1	لا توجد مقاومة
2	1	لا توجد مقاومة
3	1	لا توجد مقاومة
4	1	لا توجد مقاومة
5	1	لا توجد مقاومة
6	1	لا توجد مقاومة
7	1	لا توجد مقاومة
8	1	لا توجد مقاومة
9	1	لا توجد مقاومة
10	1	لا توجد مقاومة



نتائج اختبار مقاومة بكتيريا استافيلوكوكس أورس ⁽¹⁾ (Staphylococcus Aureus)		
رقم العينة	عدد العينات	النتيجة
1	1	لا توجد مقاومة
2	1	لا توجد مقاومة
3	1	لا توجد مقاومة
4	1	لا توجد مقاومة
5	1	لا توجد مقاومة
6	1	لا توجد مقاومة
7	1	لا توجد مقاومة
8	1	لا توجد مقاومة
9	1	لا توجد مقاومة
10	1	لا توجد مقاومة

نتائج البحث : تأثير (خامة اللحمية) على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة عند ثبات التركيب النسجي:

أولاً: تأثير (خامة اللحمية) على الخواص الوظيفية عند ثبات التركيب النسجي سادة 1/2 ممتد من السداء [العينة رقم (1) و (6)]

الخواص الوظيفية	المجموعات	عدد العينات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	درجة الحرية	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع (جرام)	%100 خيزران	3	131,933	0,702	1,074	4	0,343	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	3	132,533	0,666				
السبك (مليمتر)	%100 خيزران	5	0,392	0,016	4,064	8	0,004	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)
	%70 خيزران: %30 قطن	5	0,426	0,009				
قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)	%100 خيزران	3	559,533	16,113	1,060	4	0,349	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	3	578,033	25,589				
الاستطالة في اتجاه السداء (نيوتن)	%100 خيزران	3	15,967	1,668	0,034	4	0,975	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	3	16,017	1,957				
قوة الشد في اتجاه اللحمية (نيوتن)	%100 خيزران	3	420,333	12,086	10,299	4	0,001	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)
	%70 خيزران: %30 قطن	3	346,667	2,723				



مجلة الفنون والآداب وعلوم الانسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com

editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)	0,000	4	30,038	0,254	16,753	3	%100 خيزران	الاستطالة في اتجاه اللحمية (نيوتن)
				0,344	9,343	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,150	4	1,778	4,041	134,333	3	%100 خيزران	مقاومة التآكل بالاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)
				2,082	129,667	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)	0,000	8	12,164	0,673	80,640	5	%100 خيزران	نفذية الهواء (سم ³ /سم ² الثانية)
				0,694	75,380	5	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)	0,002	4	7,034	1,148	6,621	3	%100 خيزران	امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)
				0,465	11,650	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,290	4	1,230	0,000	2,000	3	%100 خيزران	زمن امتصاص الرطوبة (الثانية)
				0,000	3,000	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,346	4	1,068	0,100	4,100	3	%100 خيزران	العزل الحراري (م ² . كلفن/وات)
				0,586	4,467	3	%70 خيزران: %30 قطن	

يوضح الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين عند مستوى الدلالة $\geq$ (0,05) في وزن المتر المربع حيث جاءت قيمة ت (1,074) بقيمة دلالة (0,343)، وقوة الشد في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (1,060) بقيمة دلالة (0,349)، والاستطالة في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (0,034) بقيمة دلالة (0,975)، ومقاومة التآكل بالاحتكاك حيث جاءت قيمة ت (1,778) بقيمة دلالة (0,150)، وزمن امتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (1,230) بقيمة دلالة (0,290)، والعزل الحراري حيث جاءت قيمة ت (1,068) بقيمة دلالة (0,346).

ثانياً: تأثير (خامة اللحمية) على الخواص الوظيفية عند ثبات التركيب النسبي سادة 2/2 ممتد من الاتجاهين [العينه رقم (2) و (7)]

الخواص الوظيفية	المجموعات	عدد العينات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	درجة الحرية	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع	%100 خيزران	3	142,567	0,551	3,708	4	0,021	توجد فروق ذات دلالة إحصائية



مجلة الفنون والآداب وعلوم الانسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$				0,656	144,400	3	%70 خيزران: %30 قطن	(جرام)
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,094	8	1,897	0,008	0,358	5	%100 خيزران	السمك (مليمتر)
				0,011	0,346	5	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,174	4	1,650	2,887	560,667	3	%100 خيزران	قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)
				33,781	528,367	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,097	4	2,159	0,312	9,400	3	%100 خيزران	الاستطالة في اتجاه السداء (نيوتن)
				0,153	9,833	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,000	4	13,494	5,132	473,333	3	%100 خيزران	قوة الشد في اتجاه اللحمة (نيوتن)
				5,033	417,333	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,000	4	14,993	0,719	18,220	3	%100 خيزران	الاستطالة في اتجاه اللحمة (نيوتن)
				0,548	10,397	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,072	4	2,433	2,517	152,667	3	%100 خيزران	مقاومة التآكل بالاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)
				2,517	157,667	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,000	8	9,019	0,540	50,508	5	%100 خيزران	نفاذية الهواء (سم ³ / سم ² الثانية)
				1,828	42,820	5	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,159	4	1,728	2,463	7,343	3	%100 خيزران	امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)
				11,840	19,406	3	%70 خيزران: %30 قطن	



لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	1,000	4	0,000	0,000	2,000	3	%100 خيزران	زمن امتصاص الرطوبة (الثانية)
				0,000	2,000	3	%70 خيزران: 30% قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,031	4	3,25	0,208	5,767	3	%100 خيزران	العزل الحراري (م ² . كلفن/وات)
				0,100	6,200	3	%70 خيزران: 30% قطن	

يوضح الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين عند مستوى الدلالة $\geq (0,05)$ في السمك حيث جاءت قيمة ت (1,897) بقيمة دلالة (0,094)، وقوة الشد في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (1,650) بقيمة دلالة (0,174)، والاستطالة في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (2,159) بقيمة دلالة (0,097)، ومقاومة التآكل بالاحتكاك حيث جاءت قيمة ت (2,433) بقيمة دلالة (0,072)، وامتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (1,728) بقيمة دلالة (0,159)، وزمن امتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (0,000) بقيمة دلالة (1,000).

ثالثاً: تأثير (خامة اللحم) على الخواص الوظيفية عند ثبات التركيب النسجي مبرد 3/1 [العينه رقم (3) و (8)]

الخواص الوظيفية	المجموعات	عدد العينات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	درجة الحرية	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع (جرام)	%100 خيزران	3	148,067	0,513	3,773	4	0,020	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	%70 خيزران: 30% قطن	3	146,600	0,436				
السمك (مليمتر)	%100 خيزران	5	0,372	0,008	3,500	8	0,008	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$
	%70 خيزران: 30% قطن	5	0,400	0,016				
قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)	%100 خيزران	3	581,00	13,892	2,047	4	0,110	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	%70 خيزران: 30% قطن	3	545,533	26,600				
الاستطالة في اتجاه السداء (نيوتن)	%100 خيزران	3	11,920	0,381	1,260	4	0,276	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	%70 خيزران: 30% قطن	3	11,450	0,522				



مجلة الفنون والآداب وعلوم الانسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,000	4	34,240	3,512	511,667	3	%100 خيزران	قوة الشد في اتجاه اللحمة (نيوتن)
				2,255	429,167	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,001	4	9,458	1,209	18,633	3	%100 خيزران	الاستطالة في اتجاه اللحمة (نيوتن)
				0,400	11,680	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,018	4	3,863	4,163	163,333	3	%100 خيزران	مقاومة التآكل بالاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)
				10,408	188,333	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,018	8	2,969	0,829	40,940	5	%100 خيزران	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² الثانية)
				0,956	39,260	5	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,545	4	0,661	1,863	8,166	3	%100 خيزران	امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)
				12,377	12,939	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,010	4	5,200	0,000	1,000	3	%100 خيزران	زمن امتصاص الرطوبة (الثانية)
				0,000	4,000	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,091	4	2,219	0,115	4,733	3	%100 خيزران	العزل الحراري (م.2. كلفن/وات)
				0,173	5,000	3	%70 خيزران: %30 قطن	

يوضح الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$ في قوة الشد في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (2,047) بقيمة دلالة (0,110)، الاستطالة في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (1,260) بقيمة دلالة (0,276)، امتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (0,661) بقيمة دلالة (0,545)، العزل الحراري حيث جاءت قيمة ت (2,219) بقيمة دلالة (0,091).



رابعاً: تأثير (خامة اللحمية) على الخواص الوظيفية عند ثبات التركيب النسجي قطع الألباس [العينة رقم (4) و (9)]

الخواص الوظيفية	المجموعات	عدد العينات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	درجة الحرية	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع (جرام)	100% خيزران	3	144,600	1,015	3,396	4	0,027	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	70% خيزران: 30% قطن	3	141,500	1,212				
السبك (مليمتر)	100% خيزران	5	0,464	0,011	1,387	8	0,203	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	70% خيزران: 30% قطن	5	0,474	0,011				
قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)	100% خيزران	3	519,533	10,206	0,627	4	0,565	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	70% خيزران: 30% قطن	3	504,600	39,967				
الاستطالة في اتجاه السداء (نيوتن)	100% خيزران	3	8,640	0,260	0,367	4	0,732	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$
	70% خيزران: 30% قطن	3	8,530	0,449				
قوة الشد في اتجاه اللحمية (نيوتن)	100% خيزران	3	465,333	10,751	14,580	4	0,000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$
	70% خيزران: 30% قطن	3	370,533	3,355				
الاستطالة في اتجاه اللحمية (نيوتن)	100% خيزران	3	17,133	1,210	9,435	4	0,001	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$
	70% خيزران: 30% قطن	3	10,507	0,129				
مقاومة الاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)	100% خيزران	3	186,333	2,517	2,334	4	0,080	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$
	70% خيزران: 30% قطن	3	191,667	3,055				



(0.05)								
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,099	8	1,865	3,768	79,200	5	%100 خيزران	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² الثانية)
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,528	4	0,691	5,782	7,432	3	%100 خيزران	امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,290	4	1,230	0,000	3,000	3	%100 خيزران	زمن امتصاص الرطوبة (الثانية)
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,009	4	4,715	0,058	4,433	3	%100 خيزران	العزل الحراري (م ² .كلفن/وات)
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)				0,200	5,000	3	%70 خيزران: %30 قطن	

يوضح الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين عند مستوى الدلالة $\geq$ (0,05) في السمك حيث جاءت قيمة ت (1,387) بقيمة دلالة (0,203)، وقوة الشد في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (0,627) بقيمة دلالة (0,565)، والاستطالة في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (0,367) بقيمة دلالة (0,732)، ومقاومة التآكل بالاحتكاك حيث جاءت قيمة ت (2,334) بقيمة دلالة (0,080)، ونفاذية الهواء حيث جاءت قيمة ت (1,865) بقيمة دلالة (0,099)، وامتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (0,691) بقيمة دلالة (0,528)، وزمن امتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (1,230) بقيمة دلالة (0,290).

خامساً: تأثير (خامة اللحم) عند ثبات التركيب النسجي خلايا النحل [العينة رقم (5) و (10)]

الخواص الوظيفية	المجموعات	عدد العينات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	درجة الحرية	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع (جرام)	%100 خيزران	3	151,600	1,127	0,466	4	0,665	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	3	152,033	1,150				



مجلة الفنون والآداب وعلوم الانسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,760	8	0,316	0,021	0,796	5	%100 خيزران	السماك (مليمتر)
				0,019	0,792	5	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,107	4	2,075	24,440	539,333	3	%100 خيزران	قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)
				38,034	485,167	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,013	4	4,257	0,945	12,753	3	%100 خيزران	الاستطالة في اتجاه السداء (نيوتن)
				0,416	10,217	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)	0,000	4	14,156	3,055	516,333	3	%100 خيزران	قوة الشد في اتجاه اللحم (نيوتن)
				5,766	463,000	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.01)	0,000	4	93,468	0,075	20,327	3	%100 خيزران	الاستطالة في اتجاه اللحم (نيوتن)
				0,111	13,080	3	%70 خيزران: %30 قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,010	4	4,571	4	224,000	3	%100 خيزران	مقاومة التآكل بالاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)
				7,024	202,667	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,457	8	0,782	0,978	93,920	5	%100 خيزران	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² الثانية)
				3,825	92,540	5	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	0,836	4	0,222	0,662	6,936	3	%100 خيزران	امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)
				2,193	6,643	3	%70 خيزران: %30 قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)	1,000	4	0,000	0,000	2,000	3	%100 خيزران	زمن امتصاص



مجلة الفنون والآداب وعلوم الانسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

العدد (117) فبراير 2025



الرطوبة (الثانية)	%70 خيزران: %30 قطن	3	2,000	0,000			مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
العزل الحراري (م2. كلفن/ وات)	%100 خيزران	3	9,267	0,603	1,182	4	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	3	8,767	0,416			

يوضح الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين عند مستوى الدلالة $\geq (0,05)$ في وزن المتر المربع حيث جاءت قيمة ت (0,466) بقيمة دلالة (0,665)، والسبك حيث جاءت قيمة ت (0,316) بقيمة دلالة (0,760)، وقوة الشد في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (2,075) بقيمة دلالة (0,107)، ونفاذية الهواء حيث جاءت قيمة ت (0,782) بقيمة دلالة (0,457)، وامتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (0,222) بقيمة دلالة (0,836)، وزمن امتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (0,000) بقيمة دلالة (1,000)، والعزل الحراري حيث جاءت قيمة ت (1,182) بقيمة دلالة (0,303).

سادساً: تأثير (خامة اللحم) على الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة لإجمالي التراكيب النسيجية

الخواص الوظيفية	المجموعات	عدد العينات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	درجة حر ية	قيمة الدلالة	النتيجة
وزن المتر المربع (جرام)	%100 خيزران	15	143,753	6,932	0,137	28	0,892	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	15	143,413	6,709				
السبك (مليمتر)	%100 خيزران	25	0,476	0,168	0,241	48	0,811	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	25	0,488	0,161				
قوة الشد في اتجاه السداء (نيوتن)	%100 خيزران	15	552,013	25,195	1,819	28	0,080	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	15	528,340	43,648				
الاستطالة في اتجاه السداء (نيوتن)	%100 خيزران	15	11,736	2,803	0,516	28	0,610	لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq$ (0.05)
	%70 خيزران: %30 قطن	15	11,209	2,786				
قوة الشد في اتجاه اللحم	%100 خيزران	15	477,400	36,787	4,913	28	0,000	توجد فروق ذات دلالة إحصائية



عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$				43,289	405,340	15	70% خيزران: 30% قطن	(نيوتن)
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.01)$	0,000	28	13,906	1,484	18,213	15	100% خيزران	الاستطالة في اتجاه اللحمة (نيوتن)
				1,353	11,001	15	70% خيزران: 30% قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,867	28	0,169	32,133	172,133	15	100% خيزران	مقاومة الاحتكاك (عدد اللفات حتى القطع)
				28,120	174	15	70% خيزران: 30% قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,513	48	0,660	20,428	69,041	25	100% خيزران	نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² الثانية)
				21,187	65,160	25	70% خيزران: 30% قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,101	28	1,697	2,585	7,299	15	100% خيزران	امتصاص الرطوبة (النسبة المئوية)
				8,388	11,145	15	70% خيزران: 30% قطن	
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,036	28	2,201	0,655	2,000	15	100% خيزران	زمن امتصاص الرطوبة (الثانية)
				0,828	2,600	15	70% خيزران: 30% قطن	
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$	0,734	28	0,343	1,970	5,660	15	100% خيزران	العزل الحراري (م ² .كلفن/ وات)
				1,629	5,887	15	70% خيزران: 30% قطن	

يوضح الجدول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين عند مستوى الدلالة $\geq (0.05)$ في وزن المتر المربع حيث جاءت قيمة ت (0,137) بقيمة دلالة (0,892)، والسمك حيث جاءت قيمة ت (0,241) بقيمة دلالة (0,811)، وقوة الشد في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (1,819) بقيمة دلالة (0,080)، والاستطالة في اتجاه السداء حيث جاءت قيمة ت (0,516) بقيمة دلالة (0,610)، ومقاومة الاحتكاك حيث جاءت قيمة ت (0,169) بقيمة دلالة (0,867)، ونفاذية الهواء حيث جاءت قيمة ت (0,660) بقيمة دلالة (0,513)، وامتصاص الرطوبة حيث جاءت قيمة ت (1,697) بقيمة دلالة (0,101)، والعزل الحراري حيث جاءت قيمة ت (0,343) بقيمة دلالة (0,734)، أي أن ليس هناك تأثير كبير لاختلاف خامه اللحمة على هذه الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه لإجمالي التراكيب النسيجية.



التوصيات :

- 1- الاستفادة من نتائج البحث مع إجراء المزيد من الدراسات العلمية لوضع المواصفات القياسية لأقمشة ملابس رياضة الكاراتيه المنسوجة.
- 2- إجراء دراسات علمية بقياسات موضوعية وذاتية لتحقيق الكفاءة في الملابس الرياضية بوجه عام وملابس رياضة الكاراتيه بوجه خاص.
- 3- ضرورة الربط بين مراكز البحث العلمي وأصحاب المصانع والمنتجين للأقمشة الرياضية، والاستفادة منها لتوطين صناعة أقمشة الملابس الرياضية.
- 4- إجراء دراسات علمية على خاصية مقاومة البكتيريا لخامة الخيزران والقطن من خلال معالجتها بمواد طبيعية غير ضارة بالإنسان والبيئة.

المراجع

- 1- أحمد مختار عمر (2008) : معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتاب ، القاهرة .
- 2- آمال أحمد محمد (2015) : إمكانية الاستفادة من اليااف البولي استر المنتجة بتقنية الميكروفيبر في إنتاج الملابس الرياضية للسيدات ، مجلة بحوث التربية النوعية ، العدد (37) ، جامعة المنصورة .
- 3- بهيرة جبالي جبر ، منال عبد العزيز سيف (2016) : هندسة إنتاج الملابس الجاهزة ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- 4- سارة يحيى محمد (2017) : تحقيق خواص الأداء والراحة لأقمشة ملابس رياضة المبارزة" ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان
- 5- سامية إبراهيم لطفي (2002) : علم المنسوجات ، دار القلم للنشر والتوزيع ، دبي .
- 6- سحر علي زغلول (2015) : تصميم ملابس النساء (الداخلية ، المنزلية ، الخارجية ، الرياضية" ، دار الزهراء ، الرياض .
- 7- عبد المنعم صبري ، رضا صالح شرف (1992) : معجم مصطلحات الصناعات النسيجية ، دار النشر لايبزنج ، ألمانيا .
- 8- عبير عبد الله حسنين (2013) : تقييم كفاءة الأداء الوظيفي لبعض أنماط الملابس الرياضية المستخدمة في رياضة التايكوندو ، رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .
- 9- فريال سعيد أحمد (2018) : دراسة خواص الأداء الوظيفي لبعض أقمشة الملابس الرياضية الحديثة ، مجلة التصميم الدولية ، المجلد (8) ، العدد (3) ، مصر .
- 10- فريال سعيد أحمد (2019) : تأثير بعض خصائص الأقمشة الرياضية على أسلوب التشكيل على المانيكان ، مجلة التصميم الدولية ، المجلد (9) ، العدد (1) ، مصر .
- 11- منال البكري المتولي (2017) : دراسة تأثير قطر الإبرة على بعض الخواص الميكانيكية لوصلات الحياكة في الأقمشة المنسوجة ، المؤتمر العلمي السنوي (العربي الخامس - الدولي الثاني) الاتجاهات الحديثة في تطوير الاداء المؤسسي والاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة .
- 12- هدى سعيد علي (2005) : دراسة خواص أقمشة الملابس الرياضية ومدى ملائمتها من الناحية الوظيفية لطلاب المرحلة الابتدائية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية للاقتصاد المنزلي ، مكة المكرمة.
- 13- Abreu, M.; Catarino, A.; Cardoso, C.; Martin, E. (2011) : "Effects of Sportswear Design on Thermal Comfort", AUTEX 2011 Conference - 8 - 10th, Mulhouse, France, .
- 14- Anna, P.; Juyoung, L.(2017) : "Satisfaction with current martial arts' uniforms and purchase intention of new uniforms", Perry and Lee Fash Text, USA.
- 15- Devanand, U. (2013) : "Active Sportswear Fabrics", International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research (IJIEASR) volume 2, no. 1, India.



مجلة الفنون والآداب وعلوم الإنسانيات والاجتماع

Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences
www.jalhss.com editor@jalhss.com

Volume (117) February 2025

المعبد (117) فبراير 2025



- 16- Randy, O. (2017) : "Textile Fabric for Martial Arts Clothing", United States Patent Application 20170370033, USA .
- 17- Sandeep, K.; Pauline, T.; Jason, D. (2013) : A pilot study: Evaluating the influence of knitting patterns and densities on fabric properties for sports applications", institute for sports research, School of Materials Sciences and Engineering, NTU Singapore